

窯業サイディング塗替診断士講習会追加資料



窯業系サイディング(外装材)が汚れたときはどうするの？

外装材を傷めない
洗い方って...？



「水洗い」または「洗剤*を用いた水洗い」が基本です。 * 食器洗い用洗剤など

窯業系サイディング(外装材)は、まわりの環境によって、土ほこりや藻・コケ・カビ・鳥の糞などによって汚れてきます。美観を保つためには日頃のお手入れが必要です。一般的な清掃方法としては、「水洗い」または、「食器洗い用洗剤などを用いて柔らかい布やブラシで汚れを落とし、流水で洗い流す」方法があります。しつこい汚れやカビは、ある程度は落ちますが取りきれない場合もあります。

基本的な外壁洗浄の例

「水洗い」の場合



流水で十分に洗い流します。

「洗剤*を用いた水洗い」の場合



食器洗い用洗剤などを用いて、柔らかい布やブラシで洗浄し、その後流水で十分に洗い流します。



注意! 高圧洗浄は、サイディングの塗膜やシーリング目地を傷めることがあります。



禁止! スチーム洗浄は、サイディングの塗膜やシーリング目地を傷めますので、おやめください。



ニチハ:カタログより

- ①洗浄機の圧力50Kg/Cm2以下
- ②ノズルの向き：上から斜め下

日本窯業外装材協会

窯業サイディング塗替診断士講習会追加資料

もっと簡単に

藻・コケの除去には、専用のクリーナーも。


ローラーやスプレーで、専用のクリーナーを塗布して放置しておくだけで(約2~4週間)、藻やコケの除去の効果が現れます。(ただし、カビに対しては十分な効果が得られない場合があります。専用クリーナーの使用にあたっては注意事項に従ってください)

ご参考に

準備する物



▲専用クリーナーと水



▲ローラー(受け皿)



▲スプレー

ローラーを使用する場合



ローラーで塗布する

Before
塗布前



After
2週間後



スプレーを使用する場合



スプレーで噴霧する

Before
散布前



After
2週間後



※高所作業など危険が伴う場合は、住宅会社・工務店・施工業者様にご相談ください。

専用クリーナーに関する連絡・お問い合わせ

製品名/
ワンステップ・スプレー・クリーナー
アルタン株式会社
東京都大田区東糀谷3-11-10
TEL.03-3743-5705



製品名/
オスモガーデンクリーナー
日本オスモ株式会社
東京都新宿区新宿1-9-5 大台ビル5F
TEL.03-5369-2671
(平成25年9月 下記に移転予定)
新宿区西新宿1-20-2 新宿ホウライビル11F



ご参考に その他のお手入れ方法と注意事項

- 1 こまめな除雪** 土台部、下屋根部、バルコニー水切部等で窯業系サイディング(外装材)に雪がかぶさる部分や、入隅部などで雪の吹きだまりができる部分は積雪をこまめに除去してください。
- 2 換気フードの清掃** 換気フードの防虫網が経年で目詰まりすると、壁体内結露の発生につながる場合がありますので、定期的な清掃が必要です。